



999 КЛАССИК

Гипсовая штукатурка для ручного нанесения

Для выравнивания стен и потолков под оклейку обоями, покраску, облицовку керамической плиткой внутри помещений с нормальной влажностью.

Основания:

Бетон, кирпич, цементно-известковые штукатурки, гипсовые блоки и плиты, газо- и пенобетон, газосиликат, ГКЛ, ГВЛ.

Технические характеристики

Расход сухой смеси на 1м ² при толщине 10 мм	9-11 кг
Рекомендованная толщина слоя при нанесении на стены	5-30 мм
при нанесении на потолок	5-20 мм
Максимальная толщина слоя для стен	60 мм
для потолка	20 мм
Время полного высыхания при толщине слоя 10 мм	5-7 суток
Расход воды на 1 кг	0,45-0,55 л
Расход воды на мешок 30 кг	13,5 – 16,5 л
Температура основания	от +5° до +30°С
Начало схватывания	не ранее 45 минут
Конец схватывания	не позднее 180 минут
Прочность на сжатие	не менее 2,0 МПа
Прочность на изгиб	не менее 1,0 МПа
Прочность сцепления с основанием	не менее 0,3 МПа



пластична и
удобна в работе



паропроницаемая



экологичная



толщина слоя



9-11кг
на 10мм
1м²

расход смеси



увеличенное
открытое
время

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, масляных пятен и отслоений. Металлические элементы обработать средством, предотвращающим коррозию. Сильновпитывающие основания обработать универсальной грунтовкой. Слабовпитывающие основания обработать грунтовкой типа «Бетоноконтакт». При оштукатуривании по «маякам» закрепить «маячковые» профили вертикально на поверхности основания с помощью штукатурки «999 Классик» или гипсового монтажного клея, при этом расстояние между установленными профилями должно быть меньше длины h-правила, используемого при разравнивании. На внешние углы закрепить угловой профиль.

Приготовление штукатурного раствора:

В чистую пластмассовую емкость, наполненную чистой водой комнатной температуры, засыпать сухую смесь, исходя из соотношения 0,45-0,55 л на 1 кг сухой смеси, и перемешать до однородной массы профессиональным миксером или дрелью с насадкой. Дать отстояться 2-3 минуты. При необходимости добавить сухую смесь или воду для получения нужной консистенции и снова перемешать.

Нанесение:

В течение 45 минут с момента замешивания полученный раствор нанести на стену слоем толщиной 5-30 мм с помощью штукатурного сокола или набрасывая кельмой. Потолок штукатурить только в один слой толщиной 5-20 мм.

Разравнивание:

Нанесенный раствор разравнивать при помощи h-правила. При необходимости, для получения более толстого слоя на стенах, на не затвердевшем первом слое сделать насечки штукатурным гребнем и нанести второй слой после высыхания первого.

Высыхание:

Для скорейшего высыхания штукатурки рекомендуется обеспечить в помещении хорошую вентиляцию. Время высыхания зависит от толщины штукатурного слоя, температуры и влажности в помещении и составляет в среднем 5-7 суток при толщине 10 мм. После высыхания штукатурку рекомендуется обработать грунтовкой для последующей финишной отделки.

Общие указания:

Для работы использовать чистый инструмент и емкости (загрязненные инструменты и емкости сокращают время использования штукатурного раствора). После работы инструмент сразу промыть водой. Производитель гарантирует соответствие качества продукции техническим характеристикам при соблюдении технологии работ с материалом, но не несет ответственности за его применение в целях, не предусмотренных инструкцией.

Хранение и упаковка продукции:

Продукция поставляется в бумажных мешках по 30 кг. Срок хранения продукции в неповрежденной фирменной упаковке сухом крытом помещении при температуре +5°С...+30°С и уровнем влажности не более 70% – 6 месяцев.