

# 999 ЭКОНОМИЧНЫЙ

## Клей плиточный

Для облицовки стен и полов керамической плиткой малого и среднего размера. Может быть использован для облицовки полов керамогранитом размером не более 33x33 см. Для внутренних работ. Возможные основания после грунтования: бетонные, кирпичные, оштукатуренные цементными и цементно-известковыми составами, цементные стяжки, ГКЛ и ГКЛВ, гипсовые основания.



для внутренних работ



0,5 МПа прочность  
0,5 МПа



тонкослойный



пластичен и удобен в работе

### Технические характеристики

Цвет	серый
Расход сухой смеси на 1м <sup>2</sup> при нанесении шпателем с зубом 6x6 мм	от 2,5 кг
Количество воды: на 1 кг сухой смеси на мешок 25 кг	0,18-0,2 л 4,5-5,0 л
Толщина слоя	2-15 мм
Максимальная крупность заполнителя	0,63 мм
Жизнеспособность раствора	2 часа
Открытое время раствора	5 минут
Время корректировки плитки	10 минут
Прочность сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 суток при нормальных условиях	не менее 0,5 МПа
Допустимость пешей нагрузки	через 24 часа

### Инструкция по применению

#### Подготовка поверхности

Поверхность нанесения должна быть прочной, сухой и чистой, без пыли и грязи, масляные пятна необходимо удалить. Сильно впитывающие и сухие основания следует предварительно обработать грунтовкой согласно описанию производителя. Неровности, нарушающие плоскость поверхности, рекомендуется выровнять.

#### Приготовление растворной смеси

Высыпать сухую смесь в ёмкость с чистой водой, исходя из соотношения 0,18-0,2 л воды на 1 кг сухой смеси, и перемешать с помощью низкооборотной дрели с насадкой до образования однородного раствора. Выдержать в течение 3-5 мин, а затем еще раз перемешать. Время использования растворной смеси составляет 2 часа с момента затворения водой.

#### Выполнение работ

На подготовленное основание нанести клеевой раствор и разровнять зубчатым шпателем с размером зуба 6x6 мм под углом 45-60°. На слой клея уложить плитку и вдавить с усилием, при необходимости простучать резиновым молотком. Для проверки смачиваемости необходимо сразу отделить одну плитку и осмотреть ее обратную сторону – раствор должен занимать не менее 60%. При приклеивании плитки следует оставлять межплиточный зазор не менее 1 мм. Клей наносить на такую площадь поверхности, которая может быть облицована в течение 5 минут. Корректировку плитки проводить в течение 10 мин после укладки. Инструмент и тару промыть теплой водой сразу после окончания работ. Пешее передвижение и затирку швов следует производить

через 24 часа. Температура смеси и основания во время облицовочных работ и в течение 2-х суток после их окончания должна быть не ниже +5°C. Плитка не должна подвергаться воздействию воды в течение 24 часов после укладки.

#### Хранение и упаковка

Продукция поставляется в бумажных мешках по 25 кг. Срок хранения продукции в неповрежденной фирменной упаковке в сухом крытом помещении при температуре +5°C...+30°C и уровнем влажности не более 70% в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения – 12 месяцев. Смесь из поврежденных мешков использовать в первую очередь. Смесь в мешках хранить на поддонах.